

ICOPAL KUMIBITUMILIIMA

Elastinen kumibitumiliima ja saumamassa, jota käytetään bitumikatteiden liitosten ja ylösnostojen liimaamiseen. Se soveltuu myös vanhojen kermikattojen korjaukseen, tiili- ja mineriittikattojen tiivistämiseen sekä bitumipohjaisten materiaalien saumaukseen.

KÄYTTÖOHJEET

Käyttölämpötila +0 - + 50°C. Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Levitetään patruunapuristimella, siveltimellä tai lastalla. Tasoitetaan veteen kastetulla lastalla. Menekki on noin 5 jm/patruuna. Työvälineiden puhdistamiseen soveltuu mineraalitärpätti.

Pölykuiva noin 15 minuuttia, kuivumisaika n. 8 vrk riippuen kerrospaksuudesta. Maalattavissa akryylilateksilla.

TUOTETIEDOT

Pakkausko	0,3 l	2,5 l
Kpl/pkt	12	6

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Viskositeetti	cP	7500	
Laimennus		Lakkasprui	
Liuotin		Cl. II-1	
MAL-koodi		3 - 3	
Leimahduspiste	°C	35	

PAKKAUS

0,3 l Kumibitumiliima on pakattu patruunaan, josta massa levitetään patruunapuristimella. 2,5 l Kumibitumiliima on pakattu metalliseen astiaan.

VARASTOINTI

Tuote on varastoitava viileässä ja kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

HÄVITTÄMINEN

Käyttämätön massa pakkauksineen tulee toimittaa ongelmajätetäkeräykseen. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

TURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedote.

VALMISTAJA

BMI Group
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Tanska

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.