

Tiivistysnauha

WETSTOP BUTYL on silloittava, itsekiinnittyvä butyylikumipohjainen tiivistysnauha jonka päällinen on pinnoitettu non-woven kankaalla. Tartuntapinnalla limitetyt irroitusliuskat helppoon asennukseen. Yhdessä SCHÖNOX vedeneristeiden kanssa tarkoitettu seinä- ja lattianurkkien saumaukseen. Hyväksytty osana ETAG 022 järjestelmää yhdessä SCHÖNOX WSF, SCHÖNOX HA SCHÖNOX HA PRO, SCHÖNOX 2K DS RAPID vedeneristeiden kanssa. Vain sisäkäyttöön.

Tuotteen ominaisuudet

- ETAG 022 hyväksytty
- Itseliimautuva
- halkeaman silloituskyky
- vettäläpäisemätön
- vedenkestävä
- hyvä tarttuvuus SCHÖNOX-vedeneristeiden kanssa
- sisäkäyttöön

Käyttöalueet

WETSTOP BUTYL yhdessä SCHÖNOX vedeneristeiden kanssa soveltuu:

- raskaasti kuormitettavat liiketilojen märkätilat, kuten liikuntahallien suihkutilat ja sairaaloiden hoituhuoneet
- normaalisti rasitettut märkätilat kuten: kylpyhuoneet ja suihkut

Alustat

WETSTOP BUTYL soveltuu tasaisille imeville ja imemättömille alustoille, kuten:

- betoni (vähintään 3 kuukauden ikäinen)
- Kevytbetoni
- sementtilaasti, kalkkisementtilaasti (CS II, CS III tai CS IV standardin EN 998-1 mukaan, puristuslujuus $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- kipsirappaus EN 13279-1 mukaisesti, puristuslujuus $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2 \text{ Nmm}^2$
- kipsikartonki- ja kipsikuitulevyt
- rakennuslevyt
- tiiliseinät
- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- vanhat keraamiset päällysteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset laastit

Alustavaatimukset

- Riittävä kestävyys, kantokyky, muoto-tarkkuus ja pysyvä kuivuus
- Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta heikentävistä kerroksista, kuten pölystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoavista aineksista.
- Erottavat ja heikot kerrokset kuten betonin sementtiliima sekä vastaavat

- on poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, puhaltamalla, jyrsimällä tai hiertämällä.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijäteli-peäliima, on poistettava mekaanisesti.
- Vanhat vedenkestävät liimajäämät on poistettava mekaanisesti mahdollisimman hyvin.
- Vanhat lattiat, kuten keraamiset laatat, on puhdistettava perusteellisesti ja hiottava.
- Betonin valuviat ja karkeahuokoiset betonialustat on tasoitettava märkätilaan ja ko.alustaan soveltuvilla tasoitteilla kuten SCHÖNOX PL-PLUS.

Pohjustus

- **normaalisti imevät alustat, kuten:**

- kalkkisementtilaastit
 - sementtitasoitteet
 - pikasementtitasoitteet
 - betoni
- pohjustetaan SCHÖNOX KH:lla (1:3) tai SCHÖNOX KH FIXillä.

- **kalsiumsulfaattipohjaisille alustoille, kuten:**

- kipsirappaus
 - kipsikuitulevyt
 - kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
 - kipsipohjaiset kuivalaastit
- pohjustetaan SCHÖNOX KH (1:1) tai SCHÖNOX KH FIX.

- **imemättömät, sileät ja tiiviit alustat, kuten:**


- keraamiset laatat, kiinteät, puhdistetut ja tarvittaessa hiotut pinnat ei tarvitse pohjustaa.

Asennussuositus

- WETSTOP BUTYL asennetaan epäjatkuvuuskohtiin ennen varsinaista vedeneristyskerrosta.
- Aseta ensin yksi reuna WETSTOP BUTYL tiivistysnauhasta nurkkakohtaan poistamalla paperiliuska toiselta puolelta. Tämän jälkeen poista liuska toiselta puolelta WETSTOP BUTYL tiivistysnauhaa. Etene vain pieniä etäisyyk-

Tekniset tiedot

- Rullan leveys 100 mm
- Materiaalin paksuus n. $\geq 0,70 \text{ mm}$
- Väri sininen
- Lämpötilankestävyys $-20/+60 \text{ }^\circ\text{C}$



siä WETSTOP BUTYL tiivistysnauhan suojaliuskaa poistamalla. Varmistu että WETSTOP BUTYL on asennettu tasaisesti ilman ryppyjä. Käytä painamiseen reunoilta pyörästettyä tasoituslastaa tai vastaavaa. Varo puhkaisemasta nauhaa.

- WETSTOP BUTYL asennetaan vähintään 5 cm:n limityksellä.
- Päällystä WETSTOP BUTYL tiivistysnauhan pinta kokonaan samalla vedeneristeellä jota käytetään koko pinnan alueella. Jos WETSTOP BUTYL tiivistysnauhaa käytetään yhdessä SCHÖNOX WSF järjestelmän kanssa, peitä WETSTOP BUTYL tiivistysnauha kokonaan SCHÖNOX IFIX™ vedeneristysliimalla.
- Aloita vedeneristeen levittäminen pinnalle. (SCHÖNOX-vedeneristeiden tuoteselosteita on noudatettava).

Pakkaus

20 m rulla (100 mm leveys)

Varastointi

- Varastoidaan viileässä ja kuivassa, suojattuna auringonpaisteelta.
- Säilyvyys: 1 vuosi.

Jätteen käsittely

- Tuotejäämien, pesuveden ja astioiden, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, hävittämisessä on noudatettava paikallisia viranomaismääräyksiä.

Ohje

- Oheistuotteiden tuoteselosteita on noudatettava. Epävarmoissa tapauksissa hanki lisätietoja valmistajalta.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi