Aidosti suomalaisia maaleja vuodesta 1946
Äkta finska målfärger sedan 1946

KÄYTÄMME AURINKOENERGIAA
GVK®
WE USE SOLAR ENERGY

AIRISTO PRO TALOMAALI

Tuote kestää jo puolessa tunnissa kevyen sateen, kun lämpötila on + 20 °C ja suhteellinen kosteus on maksimissaan 50 %.

Erittäin peittävä ja nopeasti kuivuva.
Erinomainen tartuntakyky vanhalle ja uudelle pinnalle.

GVK®



AIRISTO PRO TALOMAALI

• ULKOAKRYLAATTIMAALI

Käyttökohteet: Puiset ulkopinnat kuten puujulkisivut, aidat yms. Sopii myös sokkeleiden maalaukseen. Airisto Pro'ta voidaan käyttää myös useimpien hyvä-kuntoisten vanhojen öljy- ja alkydimaalausten huoltomaalaukseen. Erittäin peittävä ja nopeasti kuivuva. Erinomainen tartuntakyky vanhalle ja uudelle pinnalle. Antaa vettä hylkivän pinnan. Tuote kestää jo puolessa tunnissa kevyen sateen, kun lämpötila on + 20 °C ja suhteellinen kosteus on maksimissaan 50 %.
Käyttöohjeet: Uudet pinnat käsitellään mahdollisimman nopeasti jo rakennuskesän aikana vähintään GVK Pohjuste Plus vesiohenteisella puunsuojalla tai GVK Talopohjamaalilla. Huonokuntoiset puuosat tulee uusia. Puhdista pinta huolellisesti irtoavasta vanhasta maalista, liasta, sammaleesta, homesienestä jne. käyttämällä kaavinta, harjaa ja tarpeen vaatiessa homepesuainetta (GVK Ulko- ja Kattopesu). Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa, vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai terässharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta. Vanhojen öljymaalien pinta saattaa olla huonokuntoinen: Voimakkaasti liituuntunut, pölymäinen ja hauras.Tällaiset pinnat tulee puhdistaa huolellisesti, jotta uusi maali pääsee tarttumaan kunnolla alustaansa. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Sopiva maalauslämpötila on yli 10 °C ja ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 90 %. Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa.
Maalaus: Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalataan siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla. Maalia voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä 1–10 %. Käsitellään seinät lautojen suuntaisesti muutama lauta kerrallaan. Maalataan siveltimellä puhtaalle ja kuivalle pinnalle yhteen tai kahteen kertaan. Maalauskertojen väli tulee olla vähintään 1 tunti. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. Säilytä maali pakkaselta suojattuna.
Työmenetelmä: Sively, telaus tai korkeapaineruiskutus.
Riittoisuus: Sileät pinnat 5–8 m²/l, karkeat pinnat 3–6 m²/l.
Kuivumisaika: Kosketuskuiva 30 min.
Päälle maalattavissa 1 h kuluttua.
Työvälineiden puhdistus: Vesi.
Pakkaukset: 0,9 L, 2,7 L, 9 L ja 18 L.
Maalaustuoteryhmä 2012: 461. Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11…13.
Kiiltoryhmä: 5 (himmeä).
Eu:n VOC raja-arvo (kat. A/d) on 130 g/l (2010).
Airisto Pro sisältää VOC enintään 130 g/l.
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.
Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

AIRISTO PRO HUSFÄRG

• UTEAKRYLATFÄRG

Användningsområden: Träytor utomhus som träfasader, staket etc. Lämpar sig också för socklar. Airisto Pro kan även användas för underhållsmålning av de flesta gamla olje- och alkydmålningar i gott skick. Mycket täckande och snabbtorkande. Utmärkt vidhäftning på gamla och nya ytor. Ger en vattenavvisande yta. Produkten tål lätt regn på en halvtimme, när temperaturen är + 20 °C och den relativa luftfuktigheten är max 50 %.
Bruksanvisning: Nya ytor behandlas så snabbt som möjligt redan under byggsommaren med minst GVK Pohjuste Plus en vattenbaserad träskyddsprodukt eller GVK Husgrundfärg. Trädelarna i dåligt skick måste bytas ut. Rengör ytan noggrant från lös gammal färg, smuts, mossa, mögel etc. med skrapa, borste och vid behov mögelrengöringsmedel (GVK Ute – och taktvätt). Ytan som ska målas ska vara ren och torr. Observera att vidhäftningen av gamla tjocka färglager till underlaget kan ha försvagats så att färgen bör tas bort, även om färgfilmen ser ut att vara intakt. Det gamla färglagret avlägsnas i första hand genom skrapning eller stålborstning, och eventuellt genom att värma upp ytan med en specialdesignad infravärmare. Alternativt kan färgborttagningsmedel eller stålrengöring användas. Ytan på gamla oljefärger kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, dammiga och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så att den nya färgen kan fästa ordentligt på underlaget. Ytan som ska målas ska vara ren och torr. Lämplig målningstemperatur är över 10 °C och luftens relativa fuktighet måste vara under 90 %. Måla inte i direkt solljus.
Applicering: Rör om färgen omsorgsfullt före användning. Måla med pensel, rulle eller högtryckskspruta. Färgen kan vid behov spädas med vatten 1–10 %. Behandla väggar i brädernas riktning, några bräden åt gången. Måla med pensel på ren och torr yta en eller två gånger.
Vänta minst 1 timme mellan varje gång du målar.
Behandla ändträ extra noggrant.Förvara färgen frostfritt!
Appliceringsmetod: Pensel, rulle eller högtryckskspruta.
Åtgång: På sågad yta 3–6 m²/l, på hyvlad yta 5–8 m²/l.
Torktid: Berörningstorr 30 min. Övermålningsbar efter 1 h.
Rengöring av verktyg: Vatten.
Förpackningsstorlek: 0,9 L, 2,7 L, 9 L och 18 L.
Färgproduktgrupp 2012: 461.
Vattenburna dispersionsfärger för träfasader RL 11...13.
Glansgrupp: 5 (matt)
EU:s VOC gränsvärde (kat. A/d) är 130 g/l (2010).
Airisto Pro innehåller VOC maximalt 130 g/l.
Undvik miljöolägenheter: Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för farligt avfall.
Tomma burkar kan lämnas till återvinningsstation.

Vältä höyryn hengittämistä. Pese altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/hengityssuojainta/silmiensuojainta/turvakenkiä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti.

Sisältää:
4,5-dikloori-2-oktyyli-isotiatsol-3(2H)-oni
(4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotsiatso-3-oni
DCOIT))
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni
Pyridiini-2-Tioli 1-Oksidi, Natriumsuola
Butyylikarbamaatin 3-jodi-2-propynyyli
Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni
(3:1)



Undvik att andas in ångor. Tvätta exponerad hud grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/skyddsskor.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kassera innehållet/förpackningen enligt föreskrifterna för farligt avfall eller förpackningsavfall.

Innehåller: 4,5-Diklor-2-N-Oktyl-3(2H)-Isotiazolon
1,2-Bensisotiazolin-3-on
NATRIUM-2-PYRIDINETIOL-1-OXID
3-JOD-2-PROPINYLBUTYLKARBAMAT
Reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas ✆ 020 749 8770 www.gvk.fi