

**NORDICA PRIMER**
vesiohenteinen alkydipohjamaali

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, alkydipohjainen puupintojen tartuntapohjamaali ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 231. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.
KÄYTTÖ	Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan akrylaatti-, alkydi- ja öljymaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 41 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	6 - 10 m ² /l alustasta riippuen
Tiheys	n. 1,3 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- kosketuskuiva	3 h kuluttua
- päällemaalattavissa	16 h kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
	Maalattaessa NORDICA PRIMER -pintojen päälle dispersiomaaleja maalaustyö tehdään näiden maalien ohjeiden mukaan.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi
Kiilto	Täyshimmeä
Värisävyt	Valkoinen ja väritön perusmaali 3. Voidaan sävyttää Teknomix-sävytysjärjestelmällä. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
Pakkauskoot	Valkoinen: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Perusmaali 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan irtovasta puuaineksesta, liasta ja pölystä sekä pestään tarvittaessa RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pinnat sivellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ja niiden annetaan kuivua 1 vrk.

Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtovasta tai huonosti kiinni oleva maali, irtomainen puuaines ja epäpuhtaudet. Sen jälkeen pinnat pestään tarvittaessa RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Huonokuntoiset puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaat puupinnat sivellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla ja niiden annetaan kuivua 1 vrk.

NORDICA PRIMER maalataan ainoastaan ylläolevan esikäsittelyohjeen mukaisesti käsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan päälle.

Paljaat metallipinnat puhdistetaan irtoruosteesta, rasvasta ja liasta sekä teräsharjataan ennen maalausta ja pohjamaalataan FERREX AQUALLA.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla.
Puupintojen maalauksessa maalia ohennetaan 5 - 10 % vedellä.
Jos maali levitetään ruiskulla, on pinta viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

VARASTOINTI

Ei saa jäättyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_893_Tuoteseloste.pdf