# TUOTESELOSTE

# GevePro GeveStop

**12.8.2026**

## MAALITYYPPI

Himmeä vesiohenteinen eristävä sulkumaali, joka estää nikotiinin, tussien, noen, veren ja homeen aiheuttamat värjäytymät ja kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit ja hajut. Maalaustuoteryhmät: 211, 212 ja 214.

## KÄYTTÖKOHTEET

Sisämaali puu-, betoni- ja kuitulevypinnoille, joissa on läpilyöntiriski. Sisältää homeenestoainetta.
Soveltuu erityisesti:

- asuin- ja julkisiin tiloihin
- porraskäytäviin, käytäviin ja toimistoihin

Sopivat alustat:

- tasoitetut ja maalatut pinnat
- betoni- ja rappauspinnat
- rakennuslevyt

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Tiheys | n. 1,40 kg/dm$^3$ |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 60 paino-%<br>n. 44 tilavuus-% |
| VOC-pitoisuus | alle 30 g/l |
| Riittoisuus | 5–10 m$^2$/l pohjan karkeuden mukaan |
| Sävyt | Valkoinen |
| Kiiltoryhmä | 6 (täyshimmeä) |

## VALMISTAJA

GVK Coating Technology Oy
Muddaistentie 261
21600 Parainen
Puh. 020 749 8770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa

# TUOTESELOSTE

## KÄYTTÖOHJEET

### Alustan esikäsittely
Maalausalustan tulee olla kuiva, puhdas, kiinteä ja tasainen. Huolellinen esikäsittely varmistaa erinomaisen tartunnan, hyvän ja kestävän lopputuloksen.

### Aiemmin maalatut pinnat:
- Pese pinnat tarvittaessa miedolla emäksisellä pesuaineella lian, rasvan ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Paras eristekyky saavutetaan, kun käsiteltävä pinta on mahdollisimman puhdas ennen sulkumaalin levitystä.
- Poista irtonainen ja hilseilevä maali mekaanisesti (kaavinta, hionta).
- Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua.
- Kiiltävät tai kovat maalipinnat himmennetään hiomapaperilla tartunnan varmistamiseksi.

### Maalaamattomat ja huokoiset pinnat (betoni, rappaus, tasoite):
- Poista pöly ja irtoaines.
- Tasaa epätasaisuudet tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella.
- Pohjamaalaa tarvittaessa huokoisuuden tasaamiseksi ja riittoisuuden parantamiseksi.

### Tapettipinnat:
- Varmista, että tapetti on hyvin kiinni alustassa.
- Poista irtoavat saumat ja liimajäämät.
- Tasoita tarvittaessa. Huom., noudata tasoitevalmistajan ohjeita tapettipinnalla.
- Pohjamaalaa tarvittaessa läpilyönnin estämiseksi.

### Maalin valmistelu
Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä ja tarvittaessa työn aikana.
Sävytettyjen tuotteiden kohdalla on suositeltavaa käyttää **samaa eränumeroa** värisävyerojen välttämiseksi. Suurissa pinnoissa on suositeltavaa sekoittaa useampi astia yhteen (ns. laatikkosekoitus).

### Levitys
- Suositeltava kerrosmäärä: 1–2 kerrosta. 2 kerran käsittelyllä saavutetaan parempi eristyskyky.
- Levitystavat: sivellin, tela tai ruisku

Levitä maali tasaisesti ja vältä liiallista työstämistä, kun maali lähtee kuivumaan.
Telalla maalattaessa viimeistele pinta kevyesti suuntaisin vedoin tasaisen pinnan saavuttamiseksi.

Ruiskumaalauksessa viskositeettia voidaan tarvittaessa säätää pienellä määrällä vedellä (enintään n. 5 %), kuitenkin siten, että peittävyys ja kalvonmuodostus säilyvät.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa

# TUOTESELOSTE

**Maalausolosuhteet**

- Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C
- Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %
- Vältä vetoa ja voimakasta ilmanvaihtoa kuivumisen alkuvaiheessa

Epäsuotuisat olosuhteet, kuten matala lämpötila tai korkea ilmankosteus, voivat heikentää maalin tasoittumista ja pidentää kuivumisaikaa.

**Kuivuminen ja uudelleenmaalaus**

+20 °C / RH 50 %:

- kosteuskuiva: n. 1 h
- päälle maalattavissa: n. 4 h

Pinta saavuttaa lopullisen mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden noin **4 viikon** kuluttua maalauksesta. Tänä aikana pintaa tulee käsitellä varoen ja välttää voimakasta hankaavaa pesua.

**Huolto ja puhdistus**

Valmis maalipinta kestää normaalia pesua miedolla pesuaineella.
Puhdistuksessa suositellaan:

- pehmeitä välineitä (liina, sieni)
- mietoja, neutraaleja puhdistusaineita

Vältä voimakkaita liuottimia ja hankaavia välineitä, jotka voivat vaurioittaa maalipintaa. Parempi pesukestävyys saavutetaan käyttämällä tuotteen päällä GVK sisäpintamaaleja.

**Riittoisuus alustan mukaan**

| ALUSTA | RIITTOISUUS / KERROS |
|---|---|
| Tasoitettu, sileä seinäpinta | 7–10 m²/l |
| Aiemmin maalattu seinä | 6–10 m²/l |
| Betoni | 5–7 m²/l |
| Rappaus | 5–7 m²/l |
| Rakennuslevyt | 5–8 m²/l |
| Lasikuitutapetti | 5–7 m²/l |

Huokoiset ja karkeat pinnat lisäävät maalin kulutusta. Riittoisuusarvot ovat suuntaa antavia ja riippuvat levitystavasta sekä alustan imukyvystä.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa

# TUOTESELOSTE

## VARASTOINTI JA KULJETUS

- Säilyvyys: vähintään **12 kk** (avaamaton astia)
- Varastointilämpötila: yli **+5 °C**
- **Ei saa jäätyä**

UN-nro: –
ADR / RID / IMDG: –

## Rajoitukset

Ei sovellu pinnoille, jotka ovat jatkuvasti alttiina vedelle tai voimakkaalle mekaaniselle rasitukselle.
Ei ulkokäyttöön.

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa