

INLINE Paneelimaali

1-02- 2016

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, puolihihmeä, nopeasti kuivuva akrylaattipohjainen Paneelimaali, joka perustuu GVK:n teollisuusmaaliteknologiaan. Sisäkattoihin ja –seiniin. Maalaustuoteryhmä 319.

KÄYTTÖKOhteet

Puupinnat sisällä kuten kattopaneelit jne.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1,25 kg/dm ³
VOC-pitoisuus	EU:n VOC raja-arvo on (kat. A/d) on 130 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 130 g/l.
Riittoisuus	5 - 9 m ² /l per kerros
Sävy	A-pohja (Valkoinen)
Kiiltoryhmä	4 (puolihihmeä)

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 ohutta kerrosta
Levitystapa	Sivellin tai ruisku
Maalausolosuhteet	Alustan, maalin ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. ja ilmankosteus < 80 %. Ei kuumalle pinnalle eikä suorassa auringonpaisteessa
Kuivumisaika	+ 20°C, 50%RH Kosketuskuiva 3 h kuluttua, päälle maalattavissa aikaisintaan 8 h kuluttua. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät aukioloaikaa/kuivumista
Mahdollinen ohenne/Puhdistus	Vesi
Käyttöohjeet	Käsittelemätön ja aikaisemmin käsitelty pinta puhdistetaan huolellisesti. Metalliosat pohjamaalataan INOX ruosteenestopohjamaalilla. Käsittelemättömät puupinnat pohjamaalataan Inline Tartuntapohjamaalilla. Paneelimaalin pintamaalaus tehdään 1–2 kertaan siveltimellä tai ruiskulla. Inline Paneelimaali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä käytön aikana. Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötilan on oltava väh. +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä maalaa kuumalle pinnalle tai auringonpaisteessa.

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	yli 6 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	alle + 30 °C
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.